

TECHNICKÝ LIST

12. TECHNOLOGICKÝ POSTUP

Příprava povrchu:

Natíraný povrch musí být čistý, suchý, zbavený veškerého poškozeného nebo špatně držícího dřeva, špíny, mastnoty, vosku, a pod. Z povrchů, které byly dříve natřeny barvou nebo fermeží, je třeba odstranit všechn starý nátěr až na holé dřevo. U dřevěných prvků, ošetřených tenkovrstvou lazuru u kterých došlo působením povětrnostních vlivů k povrchové erozi a popraskání dřeva, je nutné dokonale odstranit jak staré nátěry tak i nedržící erodované dřevo. Sundejte ozdobné a zasklívací lišty, které obruste a natřete samostatně. Po obroušení odstraňte dokonale brusný prach. Zabraňte jeho vdechování, může vyvolat alergii. Při práci používejte vhodný respirátor (staré nátěry mohou obsahovat olovo). Odstraňte veškerou plíseň, řasy, lišejníky nebo mechy. Očistěte veškeré drážky, zvýšenou pozornost věnujte rohovým spojům oken a dveří (zvláště u starších typů zde často dochází k povolení spoje a tvorbě trhlin). Pro zasklívání používejte dřevěné zasklívací lišty, které usadíte do vhodného trvale elastického tmelu (jsou to například silikonové, nebo akrylátové transparentní tmely pro vnější prostředí, které zároveň vytváří těsnící vrstvu), případně speciální sklenářské tmely. Je naprosto nutné nanést první vrstvu nátěru i na zadní stranu obložení, na vnější stranu okenních rámu před jejich namontováním v budovách, a podobně. Zajistěte aby byly natřeny všechny konce prken, horní a spodní okraje dveří, spodní strany prahů, atd. Nedostatečná příprava povrchu, nedokonalé provedení truhlářských prací, nebo nenanesení doporučeného počtu vrstev znehodnotí účinnost tohoto nátěrového systému a povede k jeho předčasnému selhání nebo údržbě.

Způsoby nanášení:

Před použitím lazuru důkladně promíchejte. Neředte. Naneste 2 nebo 3 úplné vrstvy lazury Dulux Trade Classic Select Woodstain. U měkkého dřeva a netrvanlivých druhů tvrdých dřev se doporučuje, aby na ně byl předem nanesen konzervační prostředek (např. Xyladecor Xylamon impregnační základ). Po použití odstraňte co nejvíce nátěrové hmoty ze štětců ředidlem Dulux White Spirit. Nepoužívejte nebo neskladujte za extrémních teplot. Pro optimalizaci rozměrové stálosti, vodoodpudivosti a trvanlivosti truhlářských děl ve vnějším prostředí, zejména v oblastech s velkým namáháním, doporučujeme použití silnovrstvé lazury Dulux Trade Protective Woodsheen.

13. ČIŠTĚNÍ

Po použití odstraňte co nejvíce barvy ze štětců ještě před jejich čištěním ředidlem Dulux White Spirit.

14. SKLADOVÁNÍ

Nepoužívejte nebo neskladujte za extrémních teplot. Skladovat v původních těsně uzavřených nádobách v suchých, chladných a dobře větraných prostorách odděleně od zdrojů žáru, zapálení a přímého slunce, oxidačních činidel, silných zásad, silných kyselin, aminů, alkoholů a vody. Zákaz kouření.

Upozornění:

Před použitím si přečtěte bezpečnostní list výrobku. Zabraňte vdechování prachu. Při suchém otryskání noste vhodný respirátor.

Ještě před nákupem výrobku si přečtěte etiketu. Tento výrobek neobsahuje žádné přidané olovo. Avšak dřevo a kovové povrchy budov, zvláště pokud pocházejí z období před rokem 1960, mohly být v minulosti natřeny nátěrem zhotoveným s olovnatými pigmenty. Příprava povrchů s takovými nátěry a odstraňování takových nátěrů může být nebezpečné.

15. DISTRIBUTOR

Akzo Nobel Coatings CZ, a.s.
Na Pankráci 1683/127, budova GEMINI, 140 00 Praha 4
Tel.: +420 261 399 100, infolinka: 800 100 701
www.dulux.cz

16. DATUM VYDÁNÍ

březen 2010

Údaje odpovídají našim současným vědomostem a znalostem. Je nutné dodržovat příslušné směrnice, normy a řemeslná pravidla. V případě pochybností nebo nejasností se obraťte na naše technické poradce.

DODÁVÁ A DALŠÍ INFORMACE POSKYTUJE:

**Akzo Nobel Coatings CZ, a.s. Na Pankráci 1683/127, budova GEMINI, 140 00 Praha 4
Tel.: 261 399 100, infolinka: 800 100 701**