

TECHNICKÝ LIST

NÁZEV VÝROBKU

DULUX TRADE VINYL MATT

1. POPIS VÝROBKU

Vinylová matová emulzní nátěrová hmota Dulux Trade Vinyl Matt je vysoce kvalitní barva s vynikající kryvostí.

2. OBLAST POUŽITÍ

Vhodná pro všechny druhy vnitřních povrchů stěn a stropů s výjimkou prostor, kde dochází k časté intenzivní kondenzaci vodních par (např. v některých kuchyních a koupelnách). Pro tyto podmínky je vhodnější rychleschnoucí nátěrová hmota *Dulux Trade Diamond Eggshell*.

3. BARVA

Viz příslušná barevná vzorkovnice Dulux Trade Colour Card.

4. BALENÍ

1; 2,5; 5 a 10 litrů.

5. SLOŽENÍ

Pigment: Světlo stálé bezolovnaté pigmenty.
Pojivo: Vinylová kopolymerní emulze.
Ředidlo: Voda.

6. LIMITY VOC

Obsah těkavých organických látek: < 3 %

Obsah sušiny: bílá 33 % (nominální), u dalších barev se různí.

Maximální prahová hodnota obsahu těkavých látek pro barvy a laky: kategorie A (a) VŘNH: 30 g/l (2010). Tento výrobek obsahuje max. 30 g/l VOC.

7. METODA NANÁŠENÍ

Štětcem, válečkem, konvenčním stříkáním, vysokotlakým stříkáním.

8. DOBA SCHNUTÍ

Jednovrstvý nátěr o standardní tloušťce:

Nelepivý (suchý na dotek): v závislosti na teplotě a relativní vlhkosti

Přetíratelný: po 2-4 hodinách

9. VLASTNOSTI NÁTĚRU

- chemická odolnost: nevhodný
- tepelná odolnost: nevhodný pro použití na vyhřívané povrchy, např. radiátory
- odolnost proti vodě: odolává úrovním relativní vlhkosti běžným v normálním vnitřním prostředí a snáší nepříliš důkladné či časté omývání. V prostorech s častou intenzivní kondenzací, např. v některých kuchyních a koupelnách, je vhodnější použít rychleschnoucí nátěrovou hmotu *Dulux Trade Diamond Eggshell*.

10. VYDATNOST

Vodítkem praktické krycí schopnosti za normálních podmínek je množství do 17 m²/l barvy.

11. ŘEDĚNÍ

Čistá voda.

tmelení nových nebo holých povrchů: max. 1 díl čisté vody na 5 dílů barvy
normální použití (nepřekračovat): max. 1 díl čisté vody na 10 dílů barvy
nanášení konvenčním stříkáním: max. 1 díl čisté vody na 2,5 dílů barvy
nanášení bezvzduchovým stříkáním: max. 1 díl čisté vody na 5 dílů barvy

DODÁVÁ A DALŠÍ INFORMACE POSKYTUJE:

Akzo Nobel Coatings CZ, a.s. Na Pankráci 1683/127, budova GEMINI, 140 00 Praha 4
Tel.: 261 399 100, infolinka: 800 100 701

TECHNICKÝ LIST

12. TECHNOLOGICKÝ POSTUP

Příprava povrchu:

Povrchy musejí být před natřením čisté a suché.

Odstraňte veškerou odlupující se a narušenou barvu.

V případě potřeby omyjte z povrchu špínu, mastnotu a zbytky prachu. Opláchněte čistou vodou a nechte vyschnout. Povrchy, které i po důkladné přípravě zůstávají drobné, vyspravte vhodnou tmelovou hmotou na omítky.

Je-li třeba, povrch obruste a utřete vlhkou látkou (nepouštějící vlasy), aby se zamezilo výskytu prachu.

Způsoby nanášení:

Před použitím důkladně promíchejte.

Obvyklý postup sestává z nanesení dvou vrstev přípravku *Dulux Trade Vinyl Matt*, na povrchy s předchozím nátěrem podobné barvy v dobrém stavu však může stačit jedna vrstva.

konvenční stříkání: uspokojující pro stříkání většinou typů stříkacích zařízení

bezvzduchové stříkání: typické nastavení pro bezvzduchové stříkání je minimální pracovní tlak na barvu 133 bar při průměru trysky 0,38 mm a úhlu rozstříku 65°.

Poznámka dodavatele: Pro nanášení vysokotlakým zařízením K1000, výrobce EST Ledeč nad Sázavou, lze po odzkoušení pro dosažení nejlepších výsledků doporučit pro neředěnou barvu trysku 615 a tlak 140 bar, nebo trysku 613 a tlak 155 bar (úspornější).

13. ČIŠTĚNÍ

Po ukončení práce odstraňte ze štětců co nejvíce barvy, až poté je umyjte čistou vodou. Nepoužívejte ani neskladujte při extrémních teplotách a chraňte před mrazem.

14. SKLADOVÁNÍ

Skladovat v původních těsně uzavřených nádobách v krytých místnostech při teplotě + 5 až + 30 °C v suchých, chladných, dobře větraných prostorách. Při teplotách pod 0 °C dochází k znehodnocení výrobku. Chraňte před mrazem a extrémními teplotami.

Upozornění:

Zajistěte dobré větrání během aplikace a schnutí. Nevdechujte sprej. Při nanášení stříkáním v interiéru použijte příslušnou obličejovou masku.

Zamezte styku s očima a kůží. Při natírání se doporučuje použití ochrany očí. Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte a vyhledejte lékařskou pomoc. Při styku s kůží okamžitě omyjte velkým množstvím vody a mýdlem nebo příslušným čisticím prostředkem na kůži. Nepoužívejte ředidla, rozpouštědla a lakový benzin. Uchovávejte mimo dosah dětí. Nepoužívejte ani neskladujte pověšením na hák. Nevylévejte do kanalizace a vodních toků.

Nevdechujte prach. Při broušení za sucha použijte vhodnou obličejovou masku. Při přípravě dřevěných nebo kovových povrchů s barvami z doby před rokem 1960 je třeba učinit speciální bezpečnostní opatření, jelikož tyto barvy mohou obsahovat zdraví nebezpečné olovo.

15. DISTRIBUTOR

Akzo Nobel Coatings CZ, a.s.
Na Pankráci 1683/127, budova GEMINI, 140 00 Praha 4
Tel.: +420 261 399 100, infolinka: 800 100 701
www.dulux.cz

16. DATUM VYDÁNÍ duben 2010

Údaje odpovídají našim současným vědomostem a znalostem. Je nutné dodržovat příslušné směrnice, normy a řemeslné pravidla. V případě pochybností nebo nejasností se obraťte na naše technické poradce.

DODÁVÁ A DALŠÍ INFORMACE POSKYTUJE:

Akzo Nobel Coatings CZ, a.s. Na Pankráci 1683/127, budova GEMINI, 140 00 Praha 4
Tel.: 261 399 100, infolinka: 800 100 701